

Slc® Eco Aqua-Pur Flex

Υδατοδιαλυτό τζελ φιλικό προς το περιβάλλον για το στοκάρισμα παρκέ, ιδανικό για το GreenBuilding. Ενός συστατικού, με μειωμένη περιεκτικότητα σε διαλύτες, σέβεται το περιβάλλον και την υγεία των χρηστών.

Το Slc® Eco Aqua-Pur Flex με την προσθήκη σκόνης ξύλου σχηματίζει ένα θιξοτροπικό μίγμα παρατεταμένης εργασιμότητας και υπερταχείας σκλήρυνσης, το οποίο εγγυάται εύκολο στοκάρισμα και άριστη προετοιμασία του ξύλου πριν από το βερνίκωμα.



GREENBUILDING RATING®

Slc® Eco Aqua-Pur Flex

- Κατηγορία: Οργανικά Ρευστά
- Κατάταξη: Οργανικά Ρευστά Βερνίκια για Παρκέ
- Rating: Eco 4

	Σύνθεση με βάση το νερό	✓	✓	✓	✓
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SGS					

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SGS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Υψηλή ικανότητα πλήρωσης για στοκάρισμα χωρίς μειώσεις πάχους
- Ρυθμίζει και μειώνει την απορροφητικότητα του ξύλου
- Ινοπλισμένο για μόνιμη ελαστικότητα



ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορισμός χρήσης

Στοκάρισμα και προετοιμασία ξύλινων δαπέδων. Χρησιμοποιείται απευθείας σε:

- κλασικά ξύλινα δάπεδα
- προλειασμένα ξύλινα δάπεδα
- ξύλινα δάπεδα προς αποκατάσταση
- δάπεδα από μπαμπού

Ειδικό για ακόλουθη εφαρμογή με τα παρακάτω προϊόντα:

- Slc® Eco Aqua-Pur
- Slc® Eco Aqua-Pur Basic
- Slc® Eco Aqua-Pur HP
- Slc® Eco Oil-Pur HP
- Slc® Eco Aqua-Pur HPX

Δε χρησιμοποιείται

Σε εξωτερικούς χώρους. Σε ξύλινα δάπεδα εκτεθειμένα σε παρατεταμένη ή συνεχή επαφή με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Λειάνετε το παρκέ με γυαλόχαρτα της σειράς Slc®, με κόκκους σε αύξουσα σειρά (π.χ. 36-60-100) για την επίτευξη μιας επιφάνειας λείας, καθαρής και χωρίς λάδια, λίπη, κερία, σιλκόνες και παλιά βερνίκια. Πριν από την εφαρμογή του Slc® Eco Aqua-Pur Flex καθαρίστε όλα τα υπολείμματα σκόνης με ηλεκτρική σκούπα. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να είναι μεταξύ 9% και 11%.

Προετοιμασία

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Αναμίξτε το Slc® Eco Aqua-Pur Flex με σκόνη ξύλου προερχόμενη από τη λείανση με γυαλόχαρτα της σειράς Slc® κόκκου 80-100 σε αναλογία ≈ 3 : 1 μέχρι την επίτευξη ενός ομοιογενούς μίγματος. Το μίγμα θα είναι πιο θιξοτροπικό για να στοκάρετε ατέλειες και σχισμές μεγάλου πλάτους και λιγότερο θιξοτροπικό για σχισμές μικρών διαστάσεων ή για περιπτώσεις προλειασμένων ή προς αποκατάσταση δαπέδων. Στην τελευταία περίπτωση η σκόνη ξύλου που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να προέλθει από το γυαλοχαρτάρισμα με τη σήτα Slc® Carbodur Sic 120 και σε αναλογία μίγματος ≈ 4 : 1.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή

Εφαρμόστε ομοιόμορφα το Slc® Eco Aqua-Pur Flex σε όλη την επιφάνεια ξυστά, χρησιμοποιώντας εύκαμπτες σπάτουλες από ανοξείδωτο ατσάλι ή από πλαστικό. Μόλις στεγνώσει, μετά από 1-2 ώρες, γυαλοχάρταρετε το στοκαρισμένο δάπεδο με το Slc® Durasoft System (Dura Grip 120) ή με τη σήτα Slc® CarboDur Sic 120 με ομοιόμορφο τρόπο σε όλη την επιφάνεια, για να απομακρύνετε την περίσσεια του Slc® Eco Aqua-Pur Flex. Καθαρίστε προσεκτικά όλη τη σκόνη του γυαλοχαρτάριατος με ηλεκτρική σκούπα και απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα με το αντιστατικό πανί Slc® Pulex.

Καθαρισμός

Ο καθαρισμός των εργαλείων από τα υπολείμματα του Slc® Eco Aqua-Pur Flex πραγματοποιείται με νερό πριν από τη σκλήρυνση του προϊόντος. Μετά τη σκλήρυνση το Slc® Eco Aqua-Pur Flex μπορεί να απομακρυνθεί μηχανικά ή αφήνοντας το να μουλιάσει σε νερό.

ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Πριν από τη χρήση εγκλιματίστε το προϊόν στη θερμοκρασία του χώρου.

Χρησιμοποιήστε καθαρά δοχεία και εργαλεία.

Σε περίπτωση ατελειών και σχισμών μεγάλου πλάτους μπορεί να είναι απαραίτητη μία δεύτερη εφαρμογή του Slc® Eco Aqua-Pur Flex, μετά από τη σκλήρυνση της πρώτης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το στοκάρισμα του ξύλινου δαπέδου θα πραγματοποιηθεί με υδατοδιαλυτό τζελ φιλικό προς το περιβάλλον, ενός συστατικού, ινολιπασμένο υπερταχείας σκλήρυνσης, GreenBuilding Rating® ECO 4, όπως το Slc® Eco Aqua-Pur Flex της εταιρείας Kerakoll, αναμιγμένο με κατάλληλη σκόνη ξύλου και εφαρμοσμένο με σπάτουλα σε μία ή δύο στρώσεις των ≈ 30-40 ml/m² ανά στρώση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ KERAKOLL

Φυσιονομία	ημιδιαφανές λευκό τζελ
Συσκευασία	δοχεία 5 ℓ
Διατήρηση	≈ 12 μήνες εντός αρχικής συσκευασίας
Προειδοποιήσεις	ευαίσθητο στον παγετό, να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας
Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής	από +5 °C μέχρι και +30 °C
Χρόνος αναμονής για το γυαλοχαρτάριασμα	≈ 1 – 2 ώρες
Απόδοση	≈ 30 – 40 ml/m ² ανά στρώση

Λήψη δεδομένων σε +23 °C θερμοκρασία, 50% Σ.Υ. και χαμηρή αερισμό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο: θερμοκρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση

- ακολουθείστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- επαληθεύστε τη συμβατότητα (χρωματισμός, περιεκτικότητα σε έλαια, ρητίνες ή άλλες ουσίες) με ξύλα που δεν είναι γνώριμα
- επαληθεύστε πάντα τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την υγρασία του ξύλου
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Worldwide Global Service +30-22620.49.700

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την κατάταξη Eco και Bio αναφέρονται στο GreenBuilding Rating® Manual 2012. Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Οκτώβριο του 2012 (αναφ. GBR Data Report – 11.12). Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την αλήθεια, την επακρίτητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνολογίες μας. Παρόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργασιών και στην εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλιάδας
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Tel +30 22620 49700 Fax +30 22620 58788
e-mail: info@kerakollhellas.gr - www.kerakoll.com