

Slc® Eco Silo-Pur Finish

Βερνίκι φιλικό προς το περιβάλλον για την επεξεργασία του παρκέ, ιδανικό για το GreenBuilding. Δύο συστατικών, σέβεται το περιβάλλον.

Το Slc® Eco Silo-Pur Finish παρέχει φινιρίσμα μέγιστης καλυπτικότητας και προστασίας από τη χρήση και την τριβή σε ξύλινα δάπεδα οποιοδήποτε είδους.



GREENBUILDING RATING®

Slc® Eco Silo-Pur Finish

- Κατηγορία: Οργανικά Ρευστά
- Κατάταξη: Οργανικά Ρευστά Βερνίκια για Παρκέ
- Rating: Eco 1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SGS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Φινιρίσμα υψηλής καλυπτικότητας με μία στρώση βερνίκι
- Μεγάλη αντοχή στη φθορά και στην τριβή
- Συμμορφώνεται με την Οδηγία 2004/42/CE



ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορισμός χρήσης

Φινιρίσμα υψηλής προστασίας και μεγάλης αντοχής στη χρήση και στην τριβή σε:

- κλασικά ξύλινα δάπεδα
- προλειασμένα ξύλινα δάπεδα
- ξύλινα δάπεδα προς αποκατάσταση
- δάπεδα από μπαμπού

Ξύλινα δάπεδα εσωτερικών χώρων για αστική και εμπορική χρήση, που έχουν προετοιμαστεί με Slc® Eco Silo-Pur Basic ή Slc® Eco Silo-Pur Basic Rapid

Δε χρησιμοποιείται

Σε εξωτερικούς χώρους. Σε ξύλινα δάπεδα εκτεθειμένα σε παρατεταμένη ή συνεχή επαφή με νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Λειάνετε το παρκέ για την επίτευξη μιας επιφάνειας λείας, καθαρής και χωρίς λάδια, λίπη, κεριά, σιλκόνες και παλιά βερνίκια. Εφαρμόστε το Slc® Eco Silo-Pur Flex (σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το έντυπο τεχνικών δεδομένων) για να στοκαρέτε τις σχισμές και τις ανωμαλίες. Μετά από ≈30-60 λεπτά γυαλοχαρτάρε ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια με γυαλόχαρτο της σειράς Slc® κόκκου 100/120.

Καθαρίστε προσεκτικά όλη τη σκόνη του γυαλοχαρταρίσματος με ηλεκτρική σκούπα και απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα με το αντιστατικό πανί Slc® Pulex. Εφαρμόστε Slc® Eco Silo-Pur Basic ή Slc® Eco Silo-Pur Basic Rapid (σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το έντυπο τεχνικών δεδομένων). Μετά την πλήρη σκλήρυνση του προϊόντος αποχαρτάρετε ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια με τη σήτα Slc® Carbodur Sic κόκκου 180/220.

Καθαρίστε προσεκτικά όλη τη σκόνη του αποχαρταρίσματος με ηλεκτρική σκούπα, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα με το αντιστατικό πανί Slc® Pulex και προχωρήστε στην εφαρμογή του Slc® Eco Silo-Pur Finish. Η υγρασία του ξύλου πρέπει να είναι μεταξύ 9% και 11%.

Προετοιμασία

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Ανακινήστε και τα δύο συστατικά πριν από τη χρήση. Σε ένα καθαρό δοχείο αδειάστε το συστατικό Α και προσθέστε το συστατικό Β με ταυτόχρονη ανάδευση, τηρώντας την αναλογία ανάμιξης Συστατικό Α : Συστατικό Β = 1:1. Αναμίξτε τα δύο συστατικά προσεκτικά, έως ότου επιτευχθεί ένα υγρό με ομοιόμορφο χρώμα. Αφήστε το μίγμα να ηρεμήσει για 10 λεπτά πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή

Εφαρμόστε το Sic® Eco Silo-Pur Finish με το Sic® Roller Classic τηρώντας την απόδοση των $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$.

Για την ενδεχόμενη εφαρμογή μίας επιπλέον στρώσης Sic® Eco Silo-Pur Finish, μετά από $\approx 10-12$ ώρες αποχαρτάρετε ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια με τη σήτα Sic® Carבודur Sic 220, καθαρίστε προσεκτικά όλη τη σκόνη του αποχαρταρίσματος με ηλεκτρική σκούπα, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα με το αντιστατικό πανί Sic® Pulex και εφαρμόστε την ακόλουθη στρώση του Sic® Eco Silo-Pur Finish.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τα υπολείμματα του Sic® Eco Silo-Pur Finish με Sic® Eco Diluente 02 ή με Sic® Eco Diluente 01 πριν από τη σκλήρυνση του. Μετά τη σκλήρυνση το Sic® Eco Silo-Pur Finish μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Πριν από τη χρήση εγκλιματίστε το προϊόν στη θερμοκρασία του χώρου.

Χρησιμοποιείτε καθαρά δοχεία και εργαλεία.

Κάθε δοχείο μετά το άνοιγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Για την επίτευξη ενός ομοιογενούς φινιρίσματος εφαρμόστε ομοιόμορφα πάχη και τηρείστε τις συνιστώμενες ποσότητες.

Συντήρηση του παρκέ: τα βερνικωμένα ξύλινα δάπεδα πρέπει να συντηρούνται περιοδικά. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε το ουδέτερο απορρυπαντικό Sic® Eco Silopark. Για περιοδική και επιπλέον συντήρηση χρησιμοποιήστε το Sic® Eco Silolux ή το Sic® Eco Silowax ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το φινιρίσμα με υψηλή καλυπτικότητα και προστασία στη χρήση και στην τριβή των ξύλινων δαπέδων, θα πραγματοποιηθεί με βερνίκι φιλικό προς το περιβάλλον, δύο συστατικών, το οποίο συμμορφώνεται με την Οδηγία 2004/42/CE, GreenBuilding Rating® ECO 1, όπως το Sic® Eco Silo-Pur Finish της εταιρείας Kerakoll, εφαρμοζόμενο με ρολό σε μία ή δύο στρώσεις των $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$ ανά στρώση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΚΟΛΛ

Φυσιογνωμία:	
- Μέρος Α	ημιδιαφανές λευκό υγρό
- Μέρος Β	διαυγές υγρό
Συσκευασία	μεταλλικό μπετόνι 5 / 2,5 ℓ
Διατήρηση	≈ 12 μήνες εντός αρχικής συσκευασίας
Προειδοποιήσεις	ευαίσθητο στον παγετό, να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας
Αναλογία κατάλυσης	μέρος Α : μέρος Β = 1 : 1
Οριακές θερμοκρασίες εφαρμογής	από +5 °C μέχρι και +30 °C
Βαθμός στιλπνότητας:	
- γυαλιστερό	≈ 95 gloss
- σατινέ	≈ 70 gloss
- ματ	≈ 50 gloss
Χρόνος χρήσης του μίγματος	≈ 2 ώρες από την ανάμιξη
Ξηρό ως προς τη σκόνη	≈ 30 λεπτά
Χρόνος αναμονής:	
- για την ακόλουθη εφαρμογή	$\approx 10 - 12$ ώρες μετά από αποχαρτάρισμα
- για ελαφριά κυκλοφορία	$\approx 24 - 36$ ώρες
- για κανονική/βαριά κυκλοφορία	$\approx 7 - 10$ ημ.
Απόδοση	$\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$ ανά στρώση

Λήψη δεδομένων σε +23 °C θερμοκρασία, 50% Σ.Υ. και χαμηρή αερισμό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο: θερμοκρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Προϊόν για επαγγελματική χρήση

- ακολουθείτε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
- επαληθεύστε τη συμβατότητα (χρωματισμός, περιεκτικότητα σε έλαια, ρητίνες ή άλλες ουσίες) με ξύλα που δεν είναι γνώριμα
- αφαιρέστε τελείως όλα τα υπολείμματα των προηγούμενων επεξεργασιών για την επίτευξη ενός ομοιόμορφου φινιρίσματος
- επαληθεύετε πάντα τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την υγρασία του ξύλου
- προστατεύετε από την άμεση έκθεση στον ήλιο και από τα ρεύματα αέρος τις πρώτες 3 ώρες
- κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης, μην καπνίζετε, αερίστε τους χώρους μετά τη χρήση
- σε περίπτωση ανάγκης ζητήστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Worldwide Global Service +30-22620.49.700